



中华人民共和国国家标准

GB/T 4238—2007
代替 GB/T 4238—1992、部分代替 GB/T 4239—1991

耐热钢钢板和钢带

Heat-resisting steel plate, sheet and strip

2007-03-09 发布

2007-10-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准参照国际标准 ISO 4955:1994《耐热钢和耐热合金》和 ASTM A167:1999《不锈耐热铬-镍钢厚板、薄板和钢带》、ASTM A176:1999《不锈耐热铬钢厚板、薄板和钢带》、ASTM A240/A240M:05a《压力容器用耐热铬、铬镍不锈钢厚板、薄板及钢带》等国外先进标准,对 GB/T 4238—1992《耐热钢板》修订而成。

本标准代替 GB/T 4238—1992《耐热钢板》,部分代替 GB/T 4239—1991《不锈钢和耐热钢冷轧钢带》。

本标准与原标准对比,主要修订内容如下:

- 增加热轧钢带和冷轧钢带的内容。
- 调整规范性引用文件。
- 增加订货内容。
- 增加 14 个牌号,对引进的牌号采用相应标准中的化学成分、力学性能、热处理制度等。
- 取消 7 个牌号。
- 对 3 个牌号的化学成分进行调整。
- 取消低倍检验要求。
- 增加附录 A《耐热钢的热处理制度》。
- 增加附录 B《耐热钢的特性和用途》。

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:太原钢铁(集团)有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人:牛晓玲、董莉、任永秀、单家富、郝金红、刘洪涛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 4238—1984,GB/T 4238—1992;
- GB/T 4239—1984,GB/T 4239—1991。

耐热钢钢板和钢带

1 范围

本标准规定了耐热钢钢板和钢带的牌号、尺寸、允许偏差及外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及产品品质证明书。

本标准适用于热轧和冷轧耐热钢板和钢带。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| | |
|--|-----------------------|
| GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差 | |
| GB/T 223.3 钢铁及合金化学分析方法 | 二安替吡啉甲烷磷钼酸重量法测定磷量 |
| GB/T 223.4 钢铁及合金化学分析方法 | 硝酸铵氧化容量法测定锰量 |
| GB/T 223.5 钢铁及合金化学分析方法 | 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量 |
| GB/T 223.8 钢铁及合金化学分析方法 | 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量 |
| GB/T 223.9 钢铁及合金化学分析方法 | 铬天青光度法测定铝量 |
| GB/T 223.10 钢铁及合金化学分析方法 | 铜铁试剂分离-铬天青 S 光度法测定铝量 |
| GB/T 223.11 钢铁及合金化学分析方法 | 过硫酸铵氧化容量法测定铬量 |
| GB/T 223.16 钢铁及合金化学分析方法 | 变色酸光度法测定钛量 |
| GB/T 223.18 钢铁及合金化学分析方法 | 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 |
| GB/T 223.19 钢铁及合金化学分析方法 | 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |
| GB/T 223.23 钢铁及合金化学分析方法 | 丁二酮肟分光光度法测定镍量 |
| GB/T 223.24 钢铁及合金化学分析方法 | 萃取分离-丁二酮肟分光光度法测定镍量 |
| GB/T 223.25 钢铁及合金化学分析方法 | 丁二酮肟重量法测定镍量 |
| GB/T 223.26 钢铁及合金化学分析方法 | 硫氰酸盐直接光度法测定钼量 |
| GB/T 223.27 钢铁及合金化学分析方法 | 硫氰酸盐-乙酸丁酯萃取分光光度法测定钼量 |
| GB/T 223.28 钢铁及合金化学分析方法 | α -安息香肟重量法测定钼量 |
| GB/T 223.36 钢铁及合金化学分析方法 | 蒸馏分离-中和滴定法测定氮量 |
| GB/T 223.40 钢铁及合金化学分析方法 | 离子交换分离-氯磺酚 S 光度法测定铝量 |
| GB/T 223.43 钢铁及合金化学分析方法 | 钨量的测定 |
| GB/T 223.53 钢铁及合金化学分析方法 | 火焰原子吸收分光光度法测定铜量 |
| GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 | 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量 |
| GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 | 高氯酸脱水重量法测定硅含量 |
| GB/T 223.61 钢铁及合金化学分析方法 | 磷钼酸铵容量法测定磷量 |
| GB/T 223.68 钢铁及合金化学分析方法 | 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |
| GB/T 223.69 钢铁及合金化学分析方法 | 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量 |
| GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法(GB/T 228—2002, eqv ISO 6892:1998) | |
| GB/T 230.1 金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺) | |
| (GB/T 230.1—2004, ISO 6508-1:1999, MOD) | |

GB/T 231.1 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法(GB/T 231.1—2002, eqv ISO 6506-1:1999)

GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法[GB/T 232—1999, eqv ISO 7438:1985(E)]

GB/T 247 钢板和钢带验收、包装、标志和质量证明书的一般规定

GB/T 2975 钢及钢产品力学性能试样取样位置及试样制备(GB/T 2975—1998, eqv ISO 377:1997)

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 4340.1 金属维氏硬度试验 第一部分:试验方法(GB/T 4340.1—1999, eqv ISO 6507-1:1987)

GB/T 9971—2004 原料纯铁

GB/T 11170 不锈钢的光电发射光谱分析方法

GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法(GB/T 20066—2006, ISO 14284:1996, IDT)

GB/T 20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

3 订货内容

根据本标准订货,在合同中应注明以下技术内容:

- a) 产品名称(或品名);
- b) 牌号;
- c) 标准编号;
- d) 尺寸及精度;
- e) 重量或数量;
- f) 表面加工类型;
- g) 交货状态;
- h) 标准中应由供需双方协商,并在合同中注明项目或指标,如未注明则由供方选择;
- i) 需方提出的其他特殊要求,经供需双方协商确定后应在合同中注明。

4 尺寸、外形、重量及允许偏差

冷轧钢板和钢带的尺寸外形、质量及允许偏差应符合 GB/T 3280 的相应规定;热轧钢板和钢带的尺寸外形、重量及允许偏差应符合 GB/T 4237 的相应规定。

5 技术要求

5.1 冶炼方法

优先采用粗炼钢水加炉外精炼工艺。

5.2 化学成分

5.2.1 钢的牌号、类别及化学成分(熔炼分析)应符合表1~表4的规定。

5.2.2 钢板和钢带的化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。

表 1 奥氏体型耐热钢的化学成分

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 化学成分(质量分数)/% | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|------|-------|-------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|
| | | | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | V |
| 13 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | — | 0.10 | — |
| 14 | 12Cr18Ni9Si3 | 1Cr18Ni9Si3 | 0.15 | 2.00~3.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | — | 0.10 | — |
| 17 | 06Cr19Ni9 ^a | 0Cr18Ni9 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | — | 0.10 | — |
| 19 | 07Cr19Ni10 | — | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | — | — | — |
| 29 | 06Cr20Ni11 | — | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~12.00 | 19.00~21.00 | — | — | — |
| 31 | 16Cr23Ni13 | 2Cr23Ni13 | 0.20 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | — | — | — |
| 32 | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | — | — | — |
| 34 | 20Cr25Ni20 | 2Cr25Ni20 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | — | — | — |
| 35 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | — | — | — |
| 38 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 0.10 | — |
| 49 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | 0.10 | — |
| 55 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00~12.00 | 17.0~19.00 | — | — | Ti≥5C |
| 60 | 12Cr16Ni35 | 1Cr16Ni35 | 0.15 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 33.00~37.00 | 14.00~17.00 | — | — | — |
| 62 | 06Cr18Ni11Nb ^a | 0Cr18Ni11Nb | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | — | — | Nb:10×C~0.10 |
| 66 | 16Cr25Ni20Si2 | 1Cr25Ni20Si2 | 0.20 | 1.50~2.50 | 1.50 | 0.045 | 0.030 | 18.00~21.00 | 24.00~27.00 | — | — | — |

^a 为相对于 GB/T 20878 调整化学成分的牌号。

表 2 铁素体型耐热钢的化学成分

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 化学成分(质量分数)/% | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---------|--------------|------|-------|-------|-------------|-------------|-------|------------------------|----|
| | | | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | 其他 |
| 78 | 06Cr13Al | 0Cr13Al | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.50~14.50 | 0.60 | — | Al:0.10~0.30 | |
| 80 | 022Cr11Ti ^a | — | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 10.50~11.70 | 0.60 | 0.030 | Ti:6C~0.75 | |
| 81 | 022Cr11NbTi ^a | — | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 10.50~11.70 | 0.60 | 0.030 | Ti+Nb:8(C+N)+0.08~0.75 | |
| 85 | 10Cr17 | 1Cr17 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~18.00 | 0.75 | — | — | |
| 93 | 16Cr25N | 2Cr25N | 0.20 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 23.00~27.00 | 0.75 | 0.25 | — |

^a 为相对于 GB/T 20878 调整化学成分的牌号。

表 3 马氏体型耐热钢的化学成分

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 化学成分(质量分数)/% | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|------|-----------|-------|-------------|-------------|-----------|----|----------------------------|
| | | | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| 96 | 12Cr12 | 1Cr12 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.50~13.00 | 0.60 | — | — |
| 98 | 12Cr13* | 1Cr13 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.50~13.50 | 0.75 | 0.50 | — | — |
| 124 | 22Cr12NiMoWV | 2Cr12NiMoWV | 0.20~0.25 | 0.50 | 0.50~1.00 | 0.025 | 11.00~12.50 | 0.50~1.00 | 0.90~1.25 | — | V:0.20~0.30 W:0.90~1.25 |

^a 为相对于 GB/T 20878 调整化学成分的牌号。

表 4 沉淀硬化型耐热钢的化学成分

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 化学成分(质量分数)/% | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | | | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | |
| 135 | 022Cr12Ni9Cu ^a 2NbTi* | — | 0.05 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 11.00~12.50 | 7.50~9.50 | 1.50~2.50 | — | 0.50 | Ti:0.80~1.40 (Nb+Ta): 0.10~0.50 |
| 137 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 15.00~17.50 | 3.00~5.00 | 3.00~5.00 | — | — | Nb:0.15~0.45 |
| 138 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.50~7.75 | — | 0.75~1.50 | — | — |
| 139 | 07Cr15Ni7Mo2Al | — | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 14.00~16.00 | 6.50~7.75 | — | 0.75~1.50 | 2.00~3.00 | — |
| 142 | 06Cr17Ni7AlTi | — | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~17.50 | 6.00~7.50 | — | 0.40 | — | Ti:0.40~1.20 |
| 143 | 06Cr15Ni25Ti- 2MoAlVB | 0Cr15Ni25Ti- 2MoAlVB | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50~16.00 | 24.00~27.00 | — | 0.35 | 1.00~1.50 V:0.10~0.50 B:0.001~0.010 |

注：表 1~表 4 中所列成分除标明范围或最小值外，其余均为最大值。

^a 为相对于 GB/T 20878 调整化学成分的牌号。

5.3 交货状态

钢板和钢带经冷轧或热轧后,可经热处理及酸洗或类似处理后的状态交货。经需方同意也可省去酸洗等处理。热处理制度可参照附录 A。

对于沉淀硬化型钢的热处理,需方应在合同中注明对钢板或试样、钢带或试样热处理的种类,如未注明则以固溶状态交货。

5.4 力学性能

经热处理的钢板和钢带的力学性能应符合 5.4.1~5.4.5 的规定。

钢板和钢带的规定非比例延伸强度和硬度试验、经退火处理的铁素体型耐热钢和马氏体型耐热钢的弯曲试验,仅当需方要求并在合同中注明时才进行检验。对于几种不同硬度的试验可根据钢板和钢带的不同尺寸和状态按其中一种方法检验。经退火处理的铁素体型耐热钢和马氏体型耐热钢的钢板和钢带进行弯曲试验时,其外表面不允许有目视可见的裂纹产生。

用作冷轧原料的钢板和钢带的力学性能仅当需方要求并在合同中注明时方进行检验。

5.4.1 经固溶处理的奥氏体型耐热钢板和钢带的力学性能应符合表 5 的规定。

表 5 经固溶处理的奥氏体型耐热钢的力学性能

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 拉伸试验 | | | 硬度试验 | | |
|-------------------|----------------|--------------|--|--------------------------|-----------------|------|-----|-----|
| | | | 规定非比例 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$ | 抗拉强度 R_u/MPa | 断后伸长率 $A/\%$ | HBW | HRB | HV |
| | | | 不小于 | | | 不大于 | | |
| 13 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 205 | 515 | 40 | 201 | 92 | 210 |
| 14 | 12Cr18Ni9Si3 | 1Cr18Ni9Si3 | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | 220 |
| 17 | 06Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 205 | 515 | 40 | 201 | 92 | 210 |
| 19 | 07Cr19Ni10 | — | 205 | 515 | 40 | 201 | 92 | 210 |
| 29 | 06Cr20Ni11 | — | 205 | 515 | 40 | 183 | 88 | — |
| 31 | 16Cr23Ni13 | 2Cr23Ni13 | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | 220 |
| 32 | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | 220 |
| 34 | 20Cr25Ni20 | 2Cr25Ni20 | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | 220 |
| 35 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | 220 |
| 38 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | 220 |
| 49 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | 205 | 515 | 35 | 217 | 95 | 220 |
| 55 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | 220 |
| 60 | 12Cr16Ni35 | 1Cr16Ni35 | 205 | 560 | — | 201 | 95 | 210 |
| 62 | 06Cr18NiNb | 0Cr18Ni11Nb | 205 | 515 | 40 | 201 | 92 | 210 |
| 66 | 16Cr25Ni20Si2* | 1Cr25Ni20Si2 | — | 540 | 35 | — | — | — |

a 16Cr25Ni20Si2 钢板厚度大于 25 mm 时,力学性能仅供参考。

5.4.2 经退火处理的铁素体型耐热钢板和钢带的力学性能应符合表 6 的规定。

5.4.3 经退火处理的马氏体型耐热钢板和钢带的力学性能应符合表 7 的规定。

表 6 经退火处理的铁素体型耐热钢的力学性能

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 拉伸试验 | | | 硬度试验 | | | 弯曲试验 | |
|-------------------|-------------|---------|--|--------------------------|------------------|------|-----|-----|----------|------------------------|
| | | | 规定非比例 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$ | 抗拉强度 R_m/MPa | 断后 伸长率 A/% | HBW | HRB | HV | 弯曲 角度 | d —弯芯直径 a —钢板厚度 |
| | | | 不小于 | | | 不大于 | | | | |
| 78 | 06Cr13Al | 0Cr13Al | 170 | 415 | 20 | 179 | 88 | 200 | 180° | $d=2a$ |
| 80 | 022Cr11Ti | — | 275 | 415 | 20 | 197 | 92 | 200 | 180° | $d=2a$ |
| 81 | 022Cr11NbTi | — | 275 | 415 | 20 | 197 | 92 | 200 | 180° | $d=2a$ |
| 85 | 10Cr17 | 1Cr17 | 205 | 450 | 22 | 183 | 89 | 200 | 180° | $d=2a$ |
| 93 | 16Cr25N | 2Cr25N | 275 | 510 | 20 | 201 | 95 | 210 | 135° | — |

表 7 经退火处理的马氏体型耐热钢的力学性能

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 拉伸试验 | | | 硬度试验 | | | 弯曲试验 | |
|-------------------|--------------|--------------|--|--------------------------|------------------|------|-----|-----|----------|----------------------------|
| | | | 规定非比例 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$ | 抗拉强度 R_m/MPa | 断后 伸长率 A/% | HBW | HRB | HV | 弯曲 角度 | d —弯芯直径 a —钢板厚度 |
| | | | 不小于 | | | 不大于 | | | | |
| 96 | 12Cr12 | 1Cr12 | 205 | 485 | 25 | 217 | 88 | 210 | 180° | $d=2a$ |
| 98 | 12Cr13 | 1Cr13 | — | 690 | 15 | 217 | 96 | 210 | — | — |
| 124 | 22Cr12NiMoWV | 2Cr12Ni-MoWV | 275 | 510 | 20 | 200 | 95 | 210 | — | $a \geq 3 \text{ mm}, d=a$ |

5.4.4 经固溶处理的沉淀硬化型耐热钢板及钢带的力学性能应符合表 8 的规定。按需方指定的沉淀硬化热处理后的试样的力学性能应符合表 9 的规定。

表 8 经固溶处理的沉淀硬化型耐热钢试样的力学性能

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 钢材厚度 /mm | 规定非比例 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$ | 抗拉 强度 R_m/MPa | 断后 伸长率 A/% | 硬度值 | |
|-------------------|-------------------|---------------|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | | HRC | HBW |
| 135 | 022Cr12Ni9Cu2NbTi | — | $\geq 0.30 \sim \leq 100$ | ≤ 1105 | ≤ 1205 | ≥ 3 | ≤ 36 | ≤ 331 |
| 137 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | $\geq 0.4 \sim < 100$ | ≤ 1105 | ≤ 1255 | ≥ 3 | ≤ 38 | ≤ 363 |
| 138 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | $\geq 0.1 \sim < 0.3$ $\geq 0.3 \sim \leq 100$ | ≤ 450 ≤ 380 | ≤ 1035 ≤ 1035 | — ≥ 20 | $\leq 92^b$ | — |
| 139 | 07Cr15Ni7Mo2Al | — | $\geq 0.10 \sim \leq 100$ | ≤ 450 | ≤ 1035 | ≥ 25 | $\leq 100^b$ | — |
| 142 | 06Cr17Ni7AlTi | — | $\geq 0.10 \sim < 0.80$ $\geq 0.80 \sim < 1.50$ $\geq 1.50 \sim \leq 100$ | ≤ 515 ≤ 515 ≤ 515 | ≤ 825 ≤ 825 ≤ 825 | ≥ 3 ≥ 4 ≥ 5 | ≤ 32 ≤ 32 ≤ 32 | — |

表 8(续)

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 钢材厚度 /mm | 规定非比例 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$ | 抗拉 强度 R_m/MPa | 断后 伸长率 A/% | 硬度值 | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|-------------------|------|
| | | | | | | | HRC | HBW |
| 143 | 06Cr15Ni25Ti2Mo-A1VB ^a | 0Cr15Ni25Ti2Mo-A1VB | ≥2 | — | ≥725 | ≥25 | ≤91 ^b | ≤192 |
| | | | ≥2 | ≥590 | ≥900 | ≥15 | ≤101 ^b | ≤248 |

^a 为时效处理后的力学性能。
^b 为 HRB 硬度值。

表 9 经沉淀硬化处理的耐热钢试样的力学性能

| GB/T 20878 中序号 | 牌 号 | 钢材厚度/ mm | 处理温度/ ℃ | 规定非比例 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$ | 抗拉 强度 R_m/MPa | 断后 伸长率 A/% | 硬度值 | |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|--|------------------------------|------------------|-------|---------|
| | | | | | | | HRC | HBW |
| 135 | 022Cr12Ni9Cu- 2NbTi | ≥0.10~<0.75 | 510±10 或 480±6 | 1 410 | 1 525 | — | ≥44 | — |
| | | ≥0.75~<1.50 | | 1 410 | 1 525 | 3 | ≥44 | — |
| | | ≥1.50~≤16 | | 1 410 | 1 525 | 4 | ≥44 | — |
| | 05Cr17Ni4Cu- 4Nb | ≥0.1~<5.0 | 482±10 | 1 170 | 1 310 | 5 | 40~48 | — |
| | | ≥5.0~<16 | | 1 170 | 1 310 | 8 | 40~48 | 388~477 |
| | | ≥16~≤100 | | 1 170 | 1 310 | 10 | 40~48 | 388~477 |
| | | ≥0.1~<5.0 | 496±10 | 1 070 | 1 170 | 5 | 38~46 | — |
| | | ≥5.0~<16 | | 1 070 | 1 170 | 8 | 38~47 | 375~477 |
| | | ≥16~≤100 | | 1 070 | 1 170 | 10 | 38~47 | 375~477 |
| | | ≥0.1~<5.0 | 552±10 | 1 000 | 1 070 | 5 | 35~43 | — |
| | | ≥5.0~<16 | | 1 000 | 1 070 | 8 | 33~42 | 321~415 |
| | | ≥16~≤100 | | 1 000 | 1 070 | 12 | 33~42 | 321~415 |
| | 05Cr17Ni4Cu- 4Nb | ≥0.1~<5.0 | 579±10 | 860 | 1 000 | 5 | 31~40 | — |
| | | ≥5.0~<16 | | 860 | 1 000 | 9 | 29~38 | 293~375 |
| | | ≥16~≤100 | | 860 | 1 000 | 13 | 29~38 | 293~375 |
| | | ≥0.1~<5.0 | 593±10 | 790 | 965 | 5 | 31~40 | — |
| | | ≥5.0~<16 | | 790 | 965 | 10 | 29~38 | 293~375 |
| | | ≥16~≤100 | | 790 | 965 | 14 | 29~38 | 293~375 |
| | | ≥0.1~<5.0 | 621±10 | 725 | 930 | 8 | 28~38 | — |
| | | ≥5.0~<16 | | 725 | 930 | 10 | 26~36 | 269~352 |
| | | ≥16~≤100 | | 725 | 930 | 16 | 26~36 | 269~352 |
| | | ≥0.1~<5.0 | 760±10 621±10 | 515 | 790 | 9 | 26~36 | 255~331 |
| | | ≥5.0~<16 | | 515 | 790 | 11 | 24~34 | 248~321 |
| | | ≥16~≤100 | | 515 | 790 | 18 | 24~34 | 248~321 |

表 9(续)

| GB/T 20878 中序号 | 牌 号 | 钢材厚度/ mm | 处理温度/ ℃ | 规定非比例 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$ | 抗拉 强度 R_m/MPa | 断后 ^a 伸长率 $A/\%$ | 硬度值 | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|--|------------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | | | | HRC | HBW |
| | | | | | | | | |
| 138 | 07Cr17Ni7Al | ≥0.05~<0.30 | 760±15 | 1 035 | 1 240 | 3 | ≥38 | — |
| | | ≥0.30~<5.0 | 15±3 | 1 035 | 1 240 | 5 | ≥38 | — |
| | | ≥5.0~≤16 | 566±6 | 965 | 1 170 | 7 | ≥38 | ≥352 |
| | | ≥0.05~<0.30 | 954±8 | 1 310 | 1 450 | 1 | ≥44 | — |
| | | ≥0.30~<5.0 | —73±6 | 1 310 | 1 450 | 3 | ≥44 | — |
| | | ≥5.0~≤16 | 510±6 | 1 240 | 1 380 | 6 | ≥43 | ≥401 |
| 139 | 07Cr15Ni7Mo2Al | ≥0.05~<0.30 | 760±15 | 1 170 | 1 310 | 3 | ≥40 | — |
| | | ≥0.30~<5.0 | 15±3 | 1 170 | 1 310 | 5 | ≥40 | — |
| | | ≥5.0~≤16 | 566±10 | 1 170 | 1 310 | 4 | ≥40 | ≥375 |
| | | ≥0.05~<0.30 | 954±8 | 1 380 | 1 550 | 2 | ≥46 | — |
| | | ≥0.30~<5.0 | —73±6 | 1 380 | 1 550 | 4 | ≥46 | — |
| | | ≥5.0~≤16 | 510±6 | 1 380 | 1 550 | 4 | ≥45 | ≥429 |
| 142 | 06Cr17Ni7AlTi | ≥0.10~<0.80 | | 1 170 | 1 310 | 3 | ≥39 | — |
| | | ≥0.80~<1.50 | 510±8 | 1 170 | 1 310 | 4 | ≥39 | — |
| | | ≥1.50~≤16 | | 1 170 | 1 310 | 5 | ≥39 | — |
| | | ≥0.10~<0.75 | | 1 105 | 1 240 | 3 | ≥37 | — |
| | | ≥0.75~<1.50 | 538±8 | 1 105 | 1 240 | 4 | ≥37 | — |
| | | ≥1.50~≤16 | | 1 105 | 1 240 | 5 | ≥37 | — |
| 143 | 06Cr15Ni25Ti- 2MoAlVB | ≥0.10~<0.75 | | 1 035 | 1 170 | 3 | ≥35 | — |
| | | ≥0.75~<1.50 | 566±8 | 1 035 | 1 170 | 4 | ≥35 | — |
| | | ≥1.50~≤16 | | 1 035 | 1 170 | 5 | ≥35 | — |
| | | ≥2.0~<8.0 | 700~760 | 590 | 900 | 15 | ≥101 | ≥248 |
| | | 注：表中所列为推荐性热处理温度。供方应向需方提供推荐性热处理制度。 | | | | | | |
| | | a 适用于沿宽度方向的试验。垂直于轧制方向且平行于钢板表面。 | | | | | | |

5.4.5 经固溶处理的沉淀硬化型钢的弯曲试验应符合表 10 要求。

表 10 经固溶处理的沉淀硬化型耐热钢的弯曲试验

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 厚度/mm | 冷弯 180° d —弯芯直径 a —钢板厚度 |
|-------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 135 | 022Cr12Ni9Cu2NbTi | | ≥2.0~≤5.0 | $d=6a$ |
| 138 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | ≥2.0~<5.0 | $d=a$ |
| | | | ≥5.0~≤7.0 | $d=3a$ |
| 139 | 07Cr15Ni7Mo2Al | | ≥2.0~<5.0 | $d=a$ |
| | | | ≥5.0~≤7.0 | $d=3a$ |

5.5 表面加工类型

耐热钢冷轧钢板和钢带、热轧钢板和钢带的表面加工类型应分别符合 GB/T 3280、GB/T 4237 的规定。

5.6 表面质量

钢板和钢带不允许有分层,表面不允许存在裂纹、气泡、夹杂、结疤等对使用有害的缺陷。并应符合 GB/T 3280、GB/T 4237 的规定。

5.7 特殊要求

根据需方要求并经供需双方商定,可对钢的化学成分、力学性能、非金属夹杂物、高温性能规定特殊技术要求,或补充规定无损检验等特殊检验项目,具体要求和试验方法应由供需双方协商确定。

6 试验方法

每批钢板或钢带的检验项目,取样数量、取样部位及试验方法应符合表 11 规定。

表 11 钢板或钢带检验项目、取样数量、部位及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法及部位 | 试验方法 |
|----|-------|-------|------------|--|
| 1 | 化学成分 | 1 | GB/T 20066 | GB/T 223、GB/T 11170 及 GB/T 9971—2004 中的附录 A |
| 2 | 拉伸试验 | 1 | GB/T 2975 | GB/T 228 |
| 3 | 弯曲试验 | 1 | GB/T 232 | GB/T 232 |
| 4 | 硬度 | 1 | 任一张或卷 | GB/T 230.1、GB/T 231.1、 GB/T 4340.1 |
| 5 | 尺寸、外形 | 逐张或逐卷 | — | GB/T 3280、GB/T 4237 |
| 6 | 表面质量 | 逐张或逐卷 | — | 目视 |

7 检验规则

7.1 检查和验收

钢板和钢带的质量检验由供方质量监督部门负责。供方必须保证交货的钢材符合本标准的规定,需方有权按相应标准的规定进行检查和验收。

7.2 组批规则

钢板或钢带应成批提交验收,每批由同一牌号、同一炉号、同一厚度和同一热处理制度的钢板和钢带组成。

7.3 取样部位及取样数量

钢板或钢带的取样部位及取样数量应符合表 11 的规定。

7.4 复验和判定规则

若某项试验结果不符合本标准要求时,允许按 GB/T 247 进行复验。

8 包装、标志和质量证明书

钢板和钢带的包装、标志和质量证明书应符合 GB/T 247 的规定。

附录 A

(资料性附录)

耐热钢板及钢带的热处理制度

表 A.1 奥氏体型耐热钢的热处理制度

单位为摄氏度

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 固溶处理 |
|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 13 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | ≥1 040 水冷或其他方式快冷 |
| 14 | 12Cr18Ni9Si3 | 1Cr18Ni9Si3 | ≥1 400 水冷或其他方式快冷 |
| 17 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | ≥1 040 水冷或其他方式快冷 |
| 19 | 07Cr19Ni10 | — | ≥1 040 水冷或其他方式快冷 |
| 29 | 06Cr20Ni11 | — | ≥1 400, 水冷或其他方式快冷 |
| 31 | 16Cr23Ni13 | 2Cr23Ni13 | ≥1 400, 水冷或其他方式快冷 |
| 32 | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | ≥1 040, 水冷或其他方式快冷 |
| 34 | 20Cr25Ni20 | 2Cr25Ni20 | ≥1 400 水冷或其他方式快冷 |
| 35 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | ≥1 040, 水冷或其他方式快冷 |
| 38 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≥1 040 水冷或其他方式快冷 |
| 49 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | ≥1 040 水冷或其他方式快冷 |
| 55 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | ≥1 095 水冷或其他方式快冷 |
| 60 | 12Cr16Ni35 | 1Cr16Ni35 | 1 030~1 180 快冷 |
| 62 | 06Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | ≥1 040 水冷或其他方式快冷 |
| 66 | 16Cr25Ni20Si2 | 1Cr25Ni20Si2 | 1 080~1 130, 快冷 |

表 A.2 铁素体型耐热钢的热处理制度

单位为摄氏度

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 退火处理 |
|-------------------|-------------|---------|---------------|
| 78 | 06Cr13Al | 0Cr13Al | 780~830 快冷或缓冷 |
| 80 | 022Cr11Ti | — | 800~900 快冷或缓冷 |
| 81 | 022Cr11NbTi | — | 800~900 快冷或缓冷 |
| 85 | 10Cr17 | 1Cr17 | 780~850 快冷或缓冷 |
| 93 | 16Cr25N | 2Cr25N | 780~880 快冷 |

表 A.3 马氏体型耐热钢的热处理制度

单位为摄氏度

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 退火处理 |
|-------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 96 | 12Cr12 | 1Cr12 | 约 750 快冷或 800~900 缓冷 |
| 98 | 12Cr13 | 1Cr13 | 约 750 快冷或 800~900 缓冷 |
| 124 | 22Cr12NiMoWV | 2Cr12NiMoWV | — |

表 A.4 沉淀硬化型钢的热处理制度

单位为摄氏度

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 固溶处理 | 沉淀硬化处理 |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 135 | 022Cr12Ni9Cu2NbTi | — | 829±15,水冷 | 480±6,保温4 h,空冷,或510±6,保温4 h,空冷 |
| 137 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 1 050±25,水冷 | 482±10,保温1 h,空冷。 496±10,保温4 h,空冷。 552±10,保温4 h,空冷。 579±10,保温4 h,空冷。 593±10,保温4 h,空冷。 621±10,保温4 h,空冷。 760±10,保温2 h,空冷 621±10,保温4 h,空冷 |
| 138 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | 1 065±15,水冷 | 954±8 保温10 min,快冷至室温,24 h内冷至-73±6,保温不小于8 h。在空气中加热至室温。加热到510±6,保温1 h,空冷 760±15 保温90 min,1 h内冷却至15±3。保温≥30 min,加热至566±6,保温90 min,空冷 |
| 139 | 07Cr15Ni7Mo2Al | — | 1 040±15,水冷 | 954±8 保温10 min,快冷至室温,24 h内冷至-73±6,保温不小于8 h。在空气中加热至室温。加热到510±6,保温1 h,空冷 760±15 保温90 min,1 h内冷却至15±3。保温≥30 min,加热至566±6,保温90 min,空冷 |
| 142 | 06Cr17Ni7AlTi | — | 1 038±15,空冷 | 510±8,保温30 min,空冷。 538±8,保温30 min,空冷。 566±8,保温30 min,空冷 |
| 143 | 06Cr15Ni25Ti2Mo-AlVB | 0Cr15Ni25Ti-2MoAlVB | 885~915,快冷 或965~995,快冷 | 700~760 保温16 h,空冷或缓冷 |

附录 B
(资料性附录)
耐热钢的特性和用途

表 B. 1 耐热钢的特性和用途

| 类型 | GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 特性和用途 |
|------|-------------------|---------------|--------------|---|
| 奥氏体型 | 13 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | |
| | 14 | 12Cr18Ni9Si3 | 1Cr18Ni9Si3 | 耐氧化性优于12Cr18Ni9，在900℃以下具有与SUS301S相同的耐氧化性及强度。汽车排气净化装置，工业炉等高温装置部件 |
| | 17 | 06Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 作为不锈钢、耐热钢被广泛使用，食品设备，一般化工设备、原子能工业 |
| | 19 | 07Cr19Ni10 | — | |
| | 29 | 06Cr20Ni11 | — | |
| | 31 | 16Cr23Ni13 | 2Cr23Ni13 | 承受980℃以下反复加热的抗氧化钢。加热炉部件，重油燃烧器 |
| | 32 | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | 比06Cr19Ni9耐氧化性好，可承受980℃以下反复加热。炉用材料 |
| | 34 | 20Cr25Ni20 | 2Cr25Ni20 | 承受1035℃以下反复加热的抗氧化钢。炉用部件、喷嘴、燃烧室 |
| | 35 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 比16Cr23Ni13抗氧化性好，可承受1035℃加热。炉用材料，汽车净化装置用料 |
| | 60 | 12Cr16Ni35 | 1Cr16Ni35 | 抗渗碳，氮化性大的钢种，1035℃以下反复加热。炉用钢料、石油裂解装置 |
| | 38 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 高温具有优良的蠕变强度，作热交换用部件，高温耐蚀螺栓 |
| | 49 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | 高温具有良好的蠕变强度，作热交换用部件 |
| | 55 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | 作在400~900℃腐蚀条件下使用的部件，高温用焊接结构部件 |
| | 62 | 06Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | 作在400~900℃腐蚀条件下使用的部件，高温用焊接结构部件 |
| | 66 | 16Cr25Ni20Si2 | 1Cr25Ni20Si2 | 在600~800℃有析出相的脆化倾向，适于承受应力的各种炉用构件 |
| 铁素体型 | 78 | 06Cr13Al | 0Cr13Al | 由于冷却硬化小，作燃气透平压缩机叶片、退火箱、淬火台架 |
| | 80 | 022Cr11Ti | — | |
| | 81 | 022Cr11NbTi | — | 比022Cr11Ti具有更好的焊接性能，汽车排气阀净化装置用材料 |
| | 85 | 10Cr17 | 1Cr17 | 作900℃以下耐氧化部件，散热器，炉用部件、喷油嘴 |
| | 93 | 16Cr25N | 2Cr25N | 耐高温腐蚀性强，1082℃以下不产生易剥落的氧化皮，用于燃烧室 |

表 B. 1(续)

| 类型 | GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 特性和用途 |
|-------|-------------------|----------------------|---------------------|---|
| 马氏体型 | 96 | 12Cr12 | 1Cr12 | 作为汽轮机叶片以及高应力部件的良好不锈耐热钢 |
| | 98 | 12Cr13 | 1Cr13 | 作 800℃以下耐氧化用部件 |
| | 124 | 22Cr12NiMoWV | 2Cr12NiMoWV | |
| 沉淀硬化型 | 135 | 022Cr12Ni9Cu2NbTi | — | |
| | 137 | 05Cr17Ni14Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 添加 Cu 的沉淀硬化性的钢种, 轴类、汽轮机部件, 胶合压板, 钢带输送机用 |
| | 138 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | 添加 Al 的沉淀硬化型钢种。作高温弹簧、膜片、固定器、波纹管 |
| | 139 | 07Cr15Ni7Mo2Al | — | 用于有一定耐蚀要求的高强度容器、零件及结构件 |
| | 142 | 06Cr17Ni7AlTi | — | |
| | 143 | 06Cr15Ni25Ti2Mo-AlVB | 0Cr15Ni25Ti2Mo-AlVB | 耐 700℃高温的汽轮机转子, 螺栓、叶片、轴 |