

中华人民共和国国家标准

UDC 669.35'5:543  
.42:546.711

## 黄铜化学分析方法 过硫酸盐光度法测定锰量

GB 5122.10—85

Methods for chemical analysis of brass  
The persulfate photometric method for the  
determination of manganese content

本标准适用于黄铜中锰量的测定。测定范围：0.05~0.50%。

本标准遵守GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

### 1 方法提要

试样用硝酸溶解，在银盐存在下用过硫酸铵将二价锰氧化成高锰酸，于分光光度计波长520 nm处测量其吸光度，铜、镍等有色离子的干扰可用试样空白抵消。

### 2 试剂

2.1 无锰纯铜。

2.2 硝酸（1+1）。

2.3 磷酸（1+1）。

2.4 硝酸银溶液（0.3%）。

2.5 过硫酸铵溶液（10%）。

2.6 锰标准溶液：称取0.2000 g 锰（纯度为99.9%以上）溶解于10 ml硝酸（1+1）中，煮沸除去氮的氧化物，冷却，移入1000 ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 ml含0.2 mg 锰。

### 3 仪器

分光光度计。

### 4 分析步骤

#### 4.1 试样量

按表1称取试样。

表 1

锰量，%	试样量，g
0.05~0.20	0.5000
>0.20~0.50	0.2000

#### 4.2 空白试验

4.2.1 试剂空白：随同试样作空白，但以水为参比，测得的吸光度记作A。

**4.2.2 试样空白：**称取另一份相同量的试样，随同试样操作，但不加过硫酸铵，以此做参比液。

#### 4.3 测定

**4.3.1** 将试样（4.1）置于200m1烧杯中，加入5~10m1硝酸（2.2），盖上表皿，加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，洗涤表皿和烧杯内壁，用水稀释至约40m1，加入5m1磷酸（2.3）、5m1硝酸银溶液（2.4）、5m1过硫酸铵溶液（2.5）、加热煮沸并保持1min。冷却，移入100m1容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

**4.3.2** 移取部分溶液于1cm比色皿中，以试样空白（4.2.2）为参比，于分光光度计波长520nm处测量其吸光度，记作B。以B减A后从工作曲线上查得相应的锰量。

#### 4.4 工作曲线的绘制

**4.4.1** 称取与试样中相当的纯铜七份，置于一组200m1烧杯中，各加入5~10m1硝酸（2.2）分解试样，煮沸除去氮的氧化物后，分别向上述溶液中加入0、1.00、1.50、3.00、4.50、6.00、7.50m1锰标准溶液（2.6），以下按4.3.1从用水稀释至约40m1开始继续进行。

**4.4.2** 移取部分溶液于1cm比色皿中，以补偿溶液为参比，于分光光度计波长520nm处测量其吸光度。以锰量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

### 5 分析结果的计算

按下式计算锰的百分含量：

$$Mn(\%) = \frac{m_1 \times 10^{-3}}{m_0} \times 100$$

式中： $m_1$ ——自工作曲线上查得的锰量，mg；

$m_0$ ——试样量，g。

### 6 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差：

表 2

%

锰量	允许差
0.05~0.10	0.02
>0.10~0.25	0.04
>0.25~0.50	0.06

#### 附加说明：

本标准由有色金属工业总公司提出。

本标准由西北铜加工厂负责起草。

本标准由西北铜加工厂科研所起草。

自本标准实施之日起，原冶金工业部部标准YB 54—76《黄铜化学分析方法》作废。